



## Komesh Plaster

گچ  
کومش

### مشخصات

در تولید این محصول پس از دانه بندی ابتدا دانه های درشت تر - سنگ گچ - را با کوره هایبرن و دانه های ریزتر - خاک گچ - را با کوره لوبرن به صورت مجزا با حرارت غیر مستقیم پخت کرده و سپس محصول خروجی ازدو کوره را با یکدیگر مخلوط می کنیم تا برای آسیاب آماده شود. به دلیل نوع کاربرد و مصرف، این محصول بعد از پختن و آسیاب شدن با استفاده از دستگاه مخصوص پودرسازی با مش ۸۰ تولید و پس از بسته بندی به بازار عرضه می شود.

### مزایا

- گیرش اولیه ۱۲-۸ دقیقه، گیرش ثانویه ۳۰-۲۰ دقیقه
- قابلیت رطوب پذیری پایین
- مناسب با هر گونه اقلیم و آب و هوا
- بدون نیاز به الک
- مقاومت و سختی بالا
- قابلیت تولید در مش های

### موارد مصرف

سفیدکاری، پرداخت

### بهترین شرایط نگهداری

در محل خشک و دور از رطوبت و با فاصله مناسب از زمین ، در انبار نگهداری شود. می بایست طی یک سال از تاریخ تولید مصرف شود حداکثر ۲۰ کیسه را می توان در یک پالت نگهداری کرد . در نظر نگرفتن این شرایط و قوانین باعث از بین رفتن کیفیت و خصوصیات محصول می شود .