



Rasa Plaster

گچ
رسا

مشخصات

روش تولید این محصول بدینصورت است که بعد از دانه بندی ابتدا دانه های درشتتر یا اصطلاحاً سنگ گچ را با کوره هایبرن و دانه های ریزتر یا اصطلاحاً خاک گچ را با کوره لوبرن به صورت مجزا با حرارت غیرمستقیم پخت کرده و سپس محصول خروجی از دوکوره را جهت آسیاب نمودن ، با یکدیگر مخلوط می نماییم. در مرحله بعد محصول به قسمت سپراتور انتقال داده می شود تا با دانه بندی مناسب تولید و پس از بسته بندی به بازار عرضه گردد.

مزایا

- گیرش اولیه ۱۳ دقیقه، گیرش ثانویه ۲۵ دقیقه
- قابل شستشو
- بدون نیاز به الک
- مقاومت و سختی بالا
- قابلیت تولید در مش های ۲۰۰ و ۳۰۰

موارد مصرف

سفید کاری، پرداخت، نازک کاری و ابزار زنی

بهترین شرایط نگهداری

در محل خشک و دور از رطوبت و با فاصله مناسب از زمین، در انبار نگهداری شود. می بایست طی یک سال از تاریخ تولید مصرف شود حداکثر ۲۰ کیسه را می توان در یک پالت نگهداری کرد. در نظر نگرفتن این شرایط و قوانین باعث از بین رفتن کیفیت و خصوصیات محصول می شود.